

MESTER Akril Festhető Tömítő

A termék rövid leírása:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag

Kiszerelési egységek: 310 ml, 12 db/karton

Színe: fehér, szürke, barna

Tulajdonságok:

- könnyen feldolgozható
- megkötés után átfesthető
- kitűnően tapad szinte minden felületen, kivéve: PE, PP, teflon, akrilüveg, bitumenes felület

Alkalmazási területek:

- különösen ajánlott homlokzati résekhez betonban, kő- és téglafalban lévő fa- és fémkereteknél
- ablakpárkányok, lépcső és fal, fellemezek, mennyezet és fal közötti réseknel
- gázbeton kapcsolódásnál és tömítésénél
- apró mozgások által okozott rések tömítésénél (lapok kapcsolódásánál.) - max. 15%-os deformálódásig
- legalább az egyik felület legyen nedvszívó
- kül- és beltérben
- bitumenes felülethez nem alkalmas
- nem alkalmas olyan résekhez, amelyek állandó vízhatásának vannak kitéve

A felhasználás módja:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

+5 °C- +30 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A tömítendő felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

Az anyagot felvitele után 5-10 percen belül száraz segédeszközzel dolgozzuk el.

Kültérben is használható, de csak csapadéktól védett helyen.

Fugaméretetek:

Ahhoz, hogy a tömítés kifogástalan működését biztosítani tudjuk, a tömítőanyag megengedett teljes alakváltozását és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni.

Anyagszükséglet:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerelés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag.

MESTER Akril Festhető Tömítő

Műszaki adatok:

- Jelleg: Elasztikusan képlékeny.
- Fajsúly: $1,53 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Konzisztencia: Paszta
- Bőrösödés: 20°C -os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalomnál 5 perc.
- Alakváltozási képesség: 15%
- Zsugorodás: kb. 15%
- Festhetőség: A teljes megkötés után festhető.
- Hőellenállás: -25°C és $+80^\circ\text{C}$ között.
- Shore A keménység: 16 ± 6 egység
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Fugaméreték:
 - min. szélesség: 5 mm
 - max. szélesség: 20 mm
 - min. mélység: 5 mm
 - Javasolt: mélység = szélesség
- Alapok: bármilyen nedvszívó, porózus alapra alkalmas
- Eltávolítása: A munka befejezése után közvetlenül az eszközök vízzel lemoshatóak.
- Óvintézkedések: Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben 15 percen át bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni.
Figyelem! Gyermeektől óvjuk!
- Tárolás: Eredeti csomagolásban $+5^\circ\text{C}$ és $+40^\circ\text{C}$ hőmérséklet között 24 hónapig. Fagymentes helyen tárolandó.
- Veszélyesség: Nem veszélyes termék.
- R-S mondatok: Nincsenek.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.