

MESTER Pisztolyhab 750 ml

Kiadás kelte: 2024. július 09.

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú, egykomponensű, félkemény kitöltő és szerelési pisztolyhab, FCKW-mentes hajtógázzal.

Kiszerelési egység:

750 ml, 12 db/karton

Színválaszték: sárga**Tulajdonságok:**

- jó tapadás különféle alapokhoz: faanyagokhoz, betonhoz, téglához, fémekhez, alumíniumhoz, üveghez, stb. ,
- jó hang- és hőszigetelés,
- gyorsan vághatóvá válik,
- nagy szakító-, nyomó- és nyírószilárdság,
- megkötés után a hab vakolható, festhető, ragasztható, fűrészelhető és fúrható,
- sokféle felhasználási lehetőség,
- a környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz,
- cellaszerkezete egyenletes,
- a hézagot könnyen és jól kitölti,
- finoman adagolható,
- nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen, bitumenes vagy neoprén alapokon,
- nem alkalmas állandó vízterhelésre,
- ne használja olyan üregekben, amelyekben nem biztosítható felhasználáskor a tázuláshoz, kikeményedéshez szükséges nedvesítés,
- nem UV álló.

Alkalmazási terület:

Használható többek között:

- válaszfal és mennyezet közötti rés, előregyártott elemek közötti hézagok, faláttörés, csőátvezetés kitöltésére,
- a már mechanikusan rögtített redőny-, ajtó- és ablakkeretek szerelésére, tömítésére és további rögzítésére,
- hangszigetelési feladatok megoldására,
- téralakzatok mintázásához.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, por-, zsír- és más szennyeződéstől mentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsa el.

Feldolgozás:

Használat előtt a flakont annak vízszintes helyzetében, hosszirányban alaposan rázza fel. A pisztolyt csavarja a flakon menetes szelepére. A palack fejreállítása után a ravasz meghúzása indítja a hab adagolását. (A kiáramlás beállításához a pisztoly állító szelepét megfelelő mértékig ki kell csavarni.)

Az aljzatot közvetlenül a munka megkezdése előtt vízzel be kell nedvesíteni. A hab rövid időn belül kb. duplájára növeli a térfogatát, ezért ajánlatos a résnek csak a 70 %-át kitölteni. A habot kifújás után ismételt nedvesítés be vízzel. Mélyebb/szélesebb hézag esetén több rétegben alkalmazza, ez esetben rétegenként nedvesítsen! A két réteg felhordása között 15-30 perc teljen el.

Alacsony hőmérséklet esetén a flakont fel lehet melegíteni melegvízben. Hevíteni tilos! Felhasználási környezeti hőmérséklet: -15 °C - + 35 °C. (0 °C alatt ne nedvesítsen és a munka megkezdése előtt meleg vízben melegítse fel a palackot!)

MESTER Pisztolyhab 750 ml

Kiadás kelte: 2024. július 09.

Anyagszükséglet:

Rés hossza (dm) x Rés szélessége (dm) x Rés mélysége (dm)

Az eredmény (dm³) adja a szükséges kész purhab mennyiséget literben.**Fugaméret**

Függőleges réskitöltés esetén, amennyiben a purhab a résből ki tud folyni, a maximális fuga szélesség 4 cm lehet.

Fontos utasítások:

Ne feledje a Feldolgozásnál részletezett nedvesítést! A megkötött habot takarással óvja az UV-sugárzás hatásától. (Pl. takaróléc, vakolás, festés, glettelés, hőszigetelő lap)

A flakont függőleges helyzetben, talpára állítva szállítsa, illetve tárolja!

Tisztítás:

A ruhára és bőrre került habot, ha lehet azonnal távolítsa el MESTER Purhab Tisztítóval, vagy aceton segítségével.

A megkötött hab mechanikus úton távolítható el, vagy MESTER Purhab, Festék Eltávolító segítségével.

Műszaki adatok:

A megadott értékek 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett értendők, amennyiben az adott érték mellett másképp nem jelezzük. Az értékeket befolyásolják a környezeti tényezők, pl. hőmérséklet, relatív páratartalom, illetve az alapfelület fajtája és típusa, valamint annak jellemzői.

Megkötés előtt:

Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban, + 5 °C - + 25 °C közötti hőmérsékleten):	18 hónap
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap, környezet min/max):	-15°C / + 35 °C (A termék/palack legyen min. +5 °C fokok! Ideális palack hőmérséklet +12 °C - +25 °C között.)
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap, környezet, optimális):	+ 15°C - + 25 °C
Kikeményedési idő:	80-100 perc
Fajsúly:	18 - 25 kg/m ³
Bőrképződési idő:	8-12 perc múlva

Megkötés után:

Hőállóság tartósan:	-40 °C és + 90 °C
Hőátbocsátási tényező:	0,030 - 0,035 W/mK
Térfogat csökkenés (TM 1004):	< 5 %
Tűzvédelmi osztály (DIN 4102-1):	B3
Vághatóság:	20-40 perc
Kiadósság:	40-45 liter
Hangszigetelés (EN ISO 10140):	62 dB

Biztonsági szempontok:

Veszélyesség: Ártalmas.

Fokozottan tűzveszélyes. A flakonban túlnyomás uralkodik. Felhevíteni, megfűrni, tűzbe dobni még az üres flakont is tilos!

Napsugárzástól és +50 °C feletti hőmérséklettől óvja, normál hőmérsékletű és jól szellőztetett helyen tárolja.

MESTER Pisztolyhab 750 ml

Kiadás kelte: 2024. július 09.

Gyújtóforrástól távol tartandó – használata közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Ne fújja közvetlen lángra vagy izzó tárgyra.

A bedolgozás során a mellékelt védőkesztyű használata szükséges. Viseljen védőszemüveget/arcvédőt. A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegye figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.