

**A termék rövid leírása:**

Polibutén alapú, tartósan plasztikus massa.

**Kiszerezési egységek:**

310 ml

12 db/karton

**Színe:** fehér**Tulajdonságok:**

nagyon könnyen felvihető,  
nem hagy nyomot az építőanyagokon,  
sima, rugalmas "héjréteget" alkot, mely festhető, 24 óra múlva  
gyorsan és jól szétkenhető,  
huzamosabb ideig megőrzi plasztikusságát.

**Alkalmazási területek:**

- ablakgittként üzemcsarnok-ablakokhoz, üvegfalakhoz és üvegházakhoz,
- gittalapként hagyományos és többrétegű ablaküvegekhez,
- rések kitöltéséhez fában, kőben, acélban és betonban,
- homlokzati falfelület tömítéséhez,
- dilatációs rések kitöltéséhez.

**A felhasználás módja:**

Lecsavarjuk a kupakot, megvágjuk a tubus végét, majd újra visszahelyezzük a kupakot és a ragasztandó felület nagyságának megfelelően bevágjuk. +1°C és +35 °C közötti hőmérsékleten kézi nyomású vagy pneumatikus pisztoly segítségével visszük fel.

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet.

A masszát felvitele után festőkés segítségével 5-10 perc alatt elsimítjuk. Segédszerként jól használható a szappanoldat.

**Műszaki adatok:**

- Jelleg: plasztikus.
- Fajsúly: kb. 1,70
- Konzisztencia: Pasztaszerű
- Bőrösödés: 23 °C-os hőmérsékleten és 50% nedvességtartalom mellett 24 óra.
- Zsugorodás: Nem lép fel.
- Festhetőség: Bőrösödés után a használatban elterjedt festékek jól fedik.
- Hőellenállás: -20 °C és +80 °C között.
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Fugaméreték:
  - min. szélesség: 5 mm
  - max. szélesség: 20 mm
  - min. mélység: 5 mm
  - Javasolt: szélesség = mélység
- Alapok: Csaknem minden építőiparban található felülethez, mint pl.: üveg, kerámia, zománcozott felület, alumínium, cinkeztetett acél, fa, kő, beton.
- Eltávolítása: Közvetlenül a munka befejezése után az eszközök terpentinnel tisztíthatók, a kéz pedig szappanos vízzel.
- Óvintézkedések: A szokásos munkavédelmi előírásokat kérjük figyelembe venni.  
**Figyelem! Gyermektől óvjuk!**
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25 °C hőmérséklet között 18 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény.
- R-S mondatok: Nincsenek.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.