

MESTER Szaniter Fugázó Tömítő

A termék rövid leírása:

Rugalmas, penészgátló hatású, szilikon bázisú tömítőmassza

Kiszerelési egységek: 310 ml, 12 db/karton

Színe: fehér, átlátszó, manhattan, beige, cementszürke, jázmin, karamell, sötétbarna

Tulajdonságok:

- jól kötődik kerámiához, zománchoz, különféle fémekhez valamint festett felületekhez
- ellenálló hatású nedvességgel, vízzel, tisztítószerrel (szappan stb.) szemben
- magas ellenállóképességű penésszel és gombákkal szemben
- nem festhető, tipikusan ecetsavas szagú

Alkalmazási területek:

- különösen ajánlott vizes helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosókonyha) valamint más magas nedvességtartalmú helyiségekben
- kádak, zuhanyzótálcák, mosdók, stb. körüli tömítéshez
- csempék fugázásához
- különféle fugák, tágulási és csatlakozó hézagokhoz homlokzaton is
- klimatechnikai szigetelésekhez

A felhasználás módja:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

+5 °C- +30 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A tömítendő, ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

Tömítés után kb 5 percen belül a tömítő anyagot simítsuk el desztillált vízzel.

Fugaméretetek:

Ahhoz, hogy a tömítés kifogástalan működését biztosítani tudjuk, a tömítőanyag megengedett teljes alakváltozását és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni.

Anyagszükséglet:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerelés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag.

MESTER Szaniter Fugázó Tömítő

Műszaki adatok:

- Jelleg: Elasztikus
- Fajsúly: 1,03 - 1,25
- Konzisztencia: Paszta
- Bőrösödés: 20 °C-os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalom mellett kb. 7 perc.
- Keménység: 25+/- Shore A
- Szakadási nyúlás: >500% (a DIN 53504 szerint)
- Alakváltozási képesség: max. 25%
- Zsugorodás: Nem fordul elő.
- Kötődőképesség: A megfelelően előkészített felületekhez kiváló.
- Szilárdulási időtartam: Az időjárási viszonyoktól függően naponta kb. 1,5 mm 20°C-os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalom mellett
- Festhetőség: Nem festhető.
- Hőellenállás: -60 °C és +200 °C között.
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Fugaméreték:
 - Min. szélesség: 5 mm
 - Max. szélesség: 20 mm
 - Min. mélység: 5 mm
 - Javasolt 2x mélység = szélesség
- Alapok: Az építőiparban használt csaknem valamennyi anyag mint pl.: üveg, kerámia, zománcozott felület, falicsempék, porcelán, különböző fémek és festett felületek.
- Eltávolítása: Közvetlenül a munka befejezése után az eszközök terpentinnel tisztíthatók, a kéz pedig szappanos vízzel.
- Óvintézkedések: Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni.
Figyelem! Gyermeektől óvjuk!
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25 °C hőmérséklet között 18 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény

MESTER Szaniter Fugázó Tömítő

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.