

MESTER Szuper Mindent Tömítő

A termék rövid leírása:

Oldószermentes, MS polimer bázisú tömítő- és ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre. Az átkeményedés a levegő nedvességtartalmának hatására következik be.

Kiszerezési egységek:

290 ml

12 db/karton

Színe: fehér, szürke**Tulajdonságok:**

Kitűnően tapad szinte minden felületen
Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
Kitűnően használható enyhén nedves felületekre is
Ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló
Átfesthető vizes bázisú festékekkel
Rugalmas és jól terhelhető
Oldószermentes
Nem veszélyes készítmény
25 mm fugaszélességig használható

Alkalmazási területek:

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható, mint pld. fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületek. Nem alkalmas PE, PP, teflon és akrilüveg felületekre
Ragasztási feladatokra is alkalmas.
Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem.
A Mester Szuper Mindent Tömítő alkalmas vízszintes és függőleges tágulási –és csatlakozási fugák tömítésére bel-és kültérben is.
Alapozó használata nélkül ragaszt szinte minden felületen az építőiparban: pl. alumínium, beton, acél, réz, téglá, kezelt fa, üveg klf.műanyag.

A felhasználás módja:

A felület legyen tiszta, por-, zsír-, olaj- és egyéb szennyeződésmentes. Enyhén nedves felületre is felhordható. Használható nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is.
Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly segítségével hordjuk fel az anyagot buborékmentesen.
Nyomjuk össze és kb. 1 óráig tartjuk nyomás alatt a felületeket. Nagyobb teher vagy feszültség esetén 24 óráig rögzítsük.
A fugába felhordott anyagot szappanos-vizes oldattal elsimíthatjuk

MESTER Szuper Mindent Tömítő

Ragasztáshoz nem kell a teljes felületet bekenni, elég csíkokban vagy kigyóvonalszerűen

Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten.

Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Műszaki adatok:

- Fajsúly: 1,48 g/ml
- Bőrképződési idő: kb. 35 perc
- Átkeményedési idő: +23 °C-on és 50 % rel. nedvességtartalom mellett:
2,5-3 mm/24 óra
- Hőellenállás: -40 °C és +90 °C között (megkötött állapotban)
- Eltávolítása: Addig, amíg a ragasztó még friss, az eszközökről
lakkbenzinnel lemosható.
Figyelem! Gyermektől óvjuk!
- Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között.
- Fugaméreték:
 - min. szélesség: 3 mm
 - max. szélesség: 25 mm
 - min. mélység: 4 mm
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25°C
hőmérséklet között 12 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény
- R-S mondatok: nincsenek

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetőek legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.